



BARNIZ TITANLUX ASPECTO CRISTAL

Interiores - Exteriores. Brillante.

Código artículo: 04C



Descripción

Barniz de dos componentes a base de Polirol Acrílico con elevado grado de reticulación y isocianato alifático. De gran dureza y elasticidad, excelente retención de brillo y resistencia a la intemperie, al desgaste, al lavado y a los agentes químicos (grasas, gasolina, etc.). No amarillea.

Campos de aplicación

Interiores y exteriores. Ideal para protección de superficies de maderas nobles y exóticas (Melis, Pino - tea, Iroco, Teca), corcho, etc., en condiciones de gran desgaste, o en las que se necesite conservar un aspecto impecable (barras de bar, arrimaderos, encimeras, balconadas, sillas, mesas, etc.).

También puede ser utilizado sobre fibra de vidrio, piedra y cerámicas porosas.

Datos técnicos

Naturaleza: Polirol Acrílico e Isocianato Alifático

Acabado: Brillante

Color: Incoloro

Densidad: 0,95 - 1,05 Kg/l

Rendimiento: 11 - 15 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 5 - 7 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 18 - 24 horas

Proporción de la Mezcla: Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte

Vida de la Mezcla a 23°C: 4 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Limpieza de utensilios: Diluyente TITAN Yate

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 38, 5 °C

Volumen Sólidos: 43 - 45 %

COV: 2.004/4211A (j) (550/500) Máx. COV's 500 g/l

Presentación: 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

Madera resinosa y exótica (Melis, Pino-tea, Iroco, Teca, etc.): lavar a fondo con diluyente TITAN Yate para eliminar la resina. Aplicar una primera capa en una superficie reducida y observar. Si la exudación de resina persiste, consultar al servicio técnico, sino terminar con 2 - 3 capas de Barniz Titanlux Aspecto Cristal.

Superficies no preparadas: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

En interiores: en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

En exteriores: 3 capas de Barniz Titanlux Aspecto Cristal.

El secado entre capas debe ser de 12 - 24 horas. Lijar hasta matizar entre capa y capa.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 07/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494

www.titanlux.es

